

ЗАО ОРГКРОВЛЯ

390005 г.Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 5а

Телефон: (4912) 76-38-11 - директор

76-38-76 - секретарь

76-15-83, 76-76-82 - сбыт

Факс: (4912) 98-48-80

ИНН 6 230 003 173

Р/с 407 028 108 531 00100 267

Отделение № 8606 Сбербанка России г.Рязань

БИК 046 126 614 кор. счет 301 018 105 0000 0000 614

Коды: по ОКПО - 00 289 973 , по ОКОНХ - 16130.95300



ПАСПОРТ материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный Рубитэкс

Марка

Дата изготовления

Дата выдачи паспорта

Количество рулонов в партии

№	Наименование Показателей	Требования ТУ 5774-003-00289973-2002	Результаты испытаний
1.	Площадь 1 рулона, м2	8,0 - 10,0 ± 0,1	Соответствует
2.	Разрывная сила при растяжении, Н(кгс), не менее	Ст/холст 294(30) Ст/ткань 784(80) Полиэстер 490(50)	490(50) 1176(120) 686(70)
3.	Масса материала, г/м2	3500- 6000	Соответствует
4.	Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее кг/м ²	2,0	Соответствует
5.	Гибкость на брусе радиусом 10 мм при температуре, °С, не выше	минус 25	минус 27
6.	Теплостойкость в течение 2ч при температуре, °С, не ниже	100	105
7.	Температура хрупкости вяжущего °С, не выше	минус 35	Соответствует
8.	Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении, кгс/см ² , не менее	абсолютная	абсолютная
9.	Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не более	2,0	0,4
10.	Потеря посыпки, г/ образец, не более	2,0	0,3

